

# Stahldrahtkorn zum Kugelstrahlen

## Anwendungsgebiete:

Oberflächenverfestigungsstrahlen (Shot Peening)

## Strahlsystem:

Injektor- und Druckstrahlanlage, Schleuderradanlage

## Allgemeine Eigenschaften:

---

Material:	1.0517 (C48D) 1.0586 (C50D) – 1.0609 (C58D) 1.0617 (C72D) – 1.0614 (C76D) 1.0626 (C82D) – 1.0616 (C86D)
Härteklasse:	610 HV0,5/1 – 670 HV0,5/1 640 HV0,5/1 – 700 HV0,5/1 670 HV0,5/1 – 730 HV0,5/1 750 HV0,5/1 – 850 HV0,5/1 (in gerundeter Form)

---

## Kornform:



**zylindrisch**



**G1**



**G2**



**G3**

## Verfügbare Abmessungen:

0,3 mm	0,6 mm	1,0 mm
0,35 mm	0,7 mm	1,2 mm
0,4 mm	0,8 mm	1,4 mm
0,5 mm	0,9 mm	1,6 mm

**Lieferform:** PE-Kunststoffbeutel à 25 kg, Palette à 1000 kg